

表8 半钢子午线轮胎性能

项 目	175/70R13捷达轿车轮胎		165/70R14-81T富康轿车轮胎			6.50R16C依维柯小客车轮胎	
	生产配方	试验配方	生产配方	试验配方1	试验配方2	生产配方	试验配方
胎面胶主体材料用量/份							
SBR1712 ¹⁾	60	60	50	25	25	70	45
SBR1500	40	20	30	30	30	0	0
BR9000	0	0	20	20	0	30	30
HVBR	0	0	0	0	20	0	0
TPI	0	20	0	25	25	0	25
机床高速试验							
190 km·h ⁻¹	合格	合格					
200 km·h ⁻¹			合格	合格	合格		
机床耐久性能							
120 h	合格	合格	合格	合格	合格		
100 h						合格	合格
燃油消耗量/[L·(100 km ⁻¹)]							
95 km·h ⁻¹	6.247	6.108				12.550	12.250
100 km·h ⁻¹			6.120	5.960	5.970		
制动距离 ²⁾ /m							
干柏油路面			12.1	12.3	12.2		
湿柏油路面			48.1	50.5	46.1		
行驶里程/万km	>15	>15	>15	>15	>15	12.0	14.5

注：1) 充油胶，用量折合干胶计。2) 初始速度50 km·h⁻¹。

从表8可以看出：用TPI制备的轮胎油耗低，特别值得注意的是富康轿车轮胎试验配方2中，其胎面胶采用SBR1712/SBR1500/HVBR/TPI（并用比

25/30/20/25）并用胶为主体材料，不仅每100 km油耗下降2.5%，而且抗湿滑性能提高，很好地解决了滚动阻力和抗湿滑性能这一矛盾。（未完待续）

信息·资讯

米其林北美公司推出拖拉机轮胎翻新用胎面胶

北美公司（MNA）推出了一种翻胎用预硫化胎面胶，商品名为Oliver Vantage Max Drive，它是专门为单轴和双轴驱动拖拉机轮胎而设计的。这种预硫化胎面胶具有低滚动阻力特性，

已通过SmartWay认证，胎面花纹深度为19/32英寸（482.6/812.8 mm），宽度有205，210，220和230四种规格。用其翻新的拖拉机轮胎节省燃油，而且具有优异的耐磨性能。

郭迪