

材料,主要用于耐高温油封、减震制品和液压胶管;TPE 由于其节能环保性,近年来用量增长很快,一些原采用 CR 和 EPDM 制造的橡胶配件已经或正在改用 TPE。

2.2 橡胶消耗量

根据中国橡胶工业协会统计数据,2009 年我国橡胶制品行业橡胶消耗量约 60 万 t,同比增长 23.5%,其中 SR 消耗量增长 39.1%。2010 年我国橡胶制品行业橡胶消耗量仍在继续增长,SR 增长幅度仍大于 NR。2009 年我国橡胶制品行业橡胶消耗情况见表 9。

从表 9 可以看出,目前我国汽车橡胶制品原材料多采用 NR,NBR,SBR,CR 和 EPDM 通用等橡胶,而 ACM,FKM,HNBR 和 PU 等特种橡胶用量较小。其中最主要原因是我国特种橡胶生产规模小、产量小,许多品种依赖进口,限制和影响了我国汽车橡胶制品向高性能方向发展。

3 结语

汽车工业的快速发展对汽车橡胶制品的质量、性能和数量提出了更高的要求,在某种意义上

表 9 2009 年我国橡胶制品行业橡胶消耗量 t

橡胶品种	国产橡胶消耗量	进口橡胶消耗量
NR	65960	41980
NBR	34500	64170
SBR	40260	0
IR	4600	599
IIR	29663	126
CR	2713	1674
ACM	498	358
EPDM	21270	174320
MVQ	2144	417
FKM	362	85
PU	918	515
TPE	350	98101
其他	4491	1719
小计	207729	384064
合计	591793	

也将刺激我国特种橡胶工业的发展。建议加大 FKM,MVQ,ECO,HNBR 和 PU 等特种橡胶的开发与生产,促进各种特种橡胶国产化。随着我国汽车产量和保有量的逐渐增大,特种橡胶和 TPE 将成为未来汽车橡胶制品发展的主流原材料。

中国化工协同办公平台北京橡胶院项目正式启动

中国化工协同办公平台北京橡胶院项目启动会日前在北京橡胶工业研究设计院召开。中国化工集团公司办公室和管理与信息部、中国化工橡胶总公司、神州数码公司领导以及北京橡胶院中层以上干部、各部门信息员参加了会议。会议的召开标志着“中国化工协同办公平台”在中国化工集团公司三级企业的推广工作正式启动。

搭建协同办公平台是中国化工集团公司实现管理信息共享、管理科学化和规范化的重要战略举措,不仅能够实现集团公司及其企业内部的信息沟通与协同管理,促进管理标准化、规范化,建立高质量、高效率的信息网络,搭建统一的协同办公管理平台,而且是集团公司及其企业打造核心

竞争力,实施业务组合管理,推动业务增长的有效手段。

会上,中国化工集团公司中国化工橡胶总公司党委书记、副总经理徐维欣要求在实施协同办公平台过程中不搞面子工程,做成标杆工程。北京橡胶院院长徐耀先表示,北京橡胶院要从人力、物力、财力上保证项目顺利实施,充分利用现有的设备、网站资源,按时保质完成项目计划。

启动会后,北京橡胶院各部门的信息专员与神州数码公司项目负责人一道就项目的具体实施进行了第 1 轮交流和培训。

目前,北京橡胶院的该项目正在有序进行。

樊文茹